

(Cod.527101)

HYDROBASE

Fondo all'acqua (Veronite all' acqua) carteggiabile a base di resine acriliche speciali.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	E' particolarmente indicato per applicazioni all'interno, su legno carteggiabile.
COLORE	Bianco.
PESO SPECIFICO	1,50 Kg/L
BRILLANTEZZA	Opaco.
LEGANTE	Acrilico.
SECCO	60±5%
VISCOSITA'F8	27sec. ±3
SOSTANZE CONTENUTE	Resine acriliche pregiate in emulsione, cariche e additivi vari.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	<p>Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc....</p> <p>Ove siano presenti polvere, macchie di unto o patine, carteggiare il supporto prima dell'applicazione e utilizzare adeguati solventi sgrassanti.</p> <p>Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbatura o sverniciatura.</p> <p>A seconda del metodo di applicazione il prodotto è diluibile fino ad un MAX del 15% di acqua in volume. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.</p> <p>Dopo 2 ore dall'applicazione a 20°C e umidità relativa inferiore al 50 %, consente già un'ottima carteggiabilità.</p> <p>Questa mano di fondo consente di isolare il supporto in legno prima dell'applicazione del prodotto di finitura, che può essere all'acqua (BRILLANTE,...) o a solvente (SEA GULL,...).</p>
ESSICCAZIONE	A seconda della temperatura, 1 ora fuori polvere, 12 ore in profondità.
CARTEGGIABILITA'	Carteggiabile dopo 2 ore a 20°C e umidità relativa inferiore al 50 %. Raggiunge il massimo della carteggiabilità dopo 12 ore.
ATTREZZI	Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Si sconsiglia non di applicare HYDROBASE con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	Circa 10 mq/lt per mano (varia a seconda dell'assorbimento del supporto).
DILUIZIONE	Diluire con acqua in ragione del 5-15 %.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua.
MAGAZZINAGGIO	Conservare in un luogo fresco e asciutto. Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non aperta 24 mesi.

INFORMAZIONI

COV	Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica: Valore limite UE per questo prodotto: 130 g/L. Questo prodotto contiene al massimo < 30g/L di COV..
CONSIGLI DI SICUREZZA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.