

## ELASTOBLACK PLUS

### Natura del prodotto

Guaina liquida costituita da un emulsione bituminosa tixotropica in dispersione acquosa con aggiunta di selezionati polimeri elastomerici, gomme sintetiche e speciali additivi che conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di impermeabilità, elasticità, adesione al supporto, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

ELASTOBLACK PLUS, ad essiccazione avvenuta, ha una buona resistenza ai ristagni d'acqua, resiste alle alte temperature ed ha una flessibilità a freddo di -20 °C.

### Campi d'impiego

Specifico per:

- L'impermeabilizzazione a vista di tutte le superfici cementizie (coperture, terrazzi, balconi, ecc.) in alternativa alla classica impermeabilizzazione in rotoli prefabbricati;
- Utilizzo su strutture metalliche (lamiere grecate, scossaline) e lignee (tetti e pensiline);
- Ripristino di vecchie membrane bituminose in copertura e in fondazione;
- Sigillare superfici metalliche arrugginite;
- L'incollaggio di tutti i tipi di pannelli isolanti.

ELASTOBLACK PLUS aderisce ottimamente a tutti i supporti anche se umidi (senza ristagni d'acqua).

### Specifiche tecniche

#### Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso.

#### Aspetto

Pasta densa.

#### Colore

Nero.

#### Peso specifico

1,200 kg/litro (±0,05)

#### Residuo secco

65% (±2)

#### Viscosità

Tixotropico

#### Allungamento

1000%

#### Essiccazione (a 23°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto): 60-120 minuti

Ricopertura con lo stesso prodotto: 24 ore

Ricopertura con pittura all'acqua: 2-3 giorni

Ricopertura con pittura a solvente: 15-20 giorni



## Conservabilità in magazzino

12 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

## Modalità di applicazione

Pulire ed asciugare accuratamente la superficie da impermeabilizzare (possibilmente con idropulitrice) e applicare senza diluizione a pennello, rullo, spazzolone o spruzzo convenzionale/airless (diluizione con acqua max 5-10%) in due mani intervallate da ca. 24 ore di attesa uniformando quanto più possibile lo strato applicato ed evitando di lasciare spessori eccessivi. È consigliabile, per supporti ammalorati e polverosi, un trattamento di imprimitura preventivo con lo stesso ELASTOBLACK PLUS diluito circa al 30% con acqua pulita.

Per garantire una maggiore durata nel tempo l'ELASTOBLACK PLUS deve essere rinforzato con l'idonea armatura. In ogni caso, per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni bituminose, è indispensabile rinforzare tutte le giunzioni del manto da ricondizionare e le zone particolarmente sollecitate e/o fessurate con armatura di rinforzo ARMOFLUX PET disponibile nelle versioni: 0,1x100 m - 0,2x100 m - 1x100 m.

## Consigli utili

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno in quanto lo strato ancora "fresco" potrebbe essere dilavato o rovinato dal gelo.

Per ottenere un miglior effetto estetico e per proteggere l'impermeabilizzazione dall'irraggiamento solare diretto, ELASTOBLACK PLUS può essere trattato con vernici protettive della serie SAVANA PAINT e/o alluminate (LAMPROS BIT, BIVERALL) attendendo i tempi idonei per la ricopertura.

Non utilizzare il prodotto fuori dal range di temperatura consigliato (+5 °C/+35 °C).

## Consumi e confezioni

### Consumo

- Su supporti cementizi e materiali porosi: 2 kg/m<sup>2</sup> in due mani
- Su vecchie guaine bituminose: 2 kg/m<sup>2</sup> in due mani
- Su metallo o supporti poco porosi: 1,5 kg/m<sup>2</sup> in due mani

### Confezioni

Secchielli da 5, 10 e 20 kg

Secchielli da 1 kg

Rev. 00 (04-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
[imper@imper.it](mailto:imper@imper.it) · [www.imper.it](http://www.imper.it)