



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Keltan Lucido

**CODICE ARTICOLO
162-L**

Idrosmalto acrilico lucido

INDICAZIONI GENERALI

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | <i>Smalto acrilico, inodore, esente da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.</i> |
| Campi d impiego | <i>Finitura e protezione di supporto di varia natura quali: intonaci, legno, cemento, radiatori. E' applicabile su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con sottofondi anticorrosivi e ancoranti tipo Epoxan.</i> |
| Confezioni | <i>L 12 - L 4 - L 0,75 - L 0,375</i> |
| Colori | <i>Bianco, tinte di campionario. Colorabile con coloranti concentrati universali, a tintometro.</i> |
| MODO DI IMPIEGO | |
| Applicazione | <i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare il fondo adeguato secondo il supporto (antiruggine Silikrom per i metalli, fissativo Murisol per gli intonaci, primer Epoxan per pvc e acciaio). Diluire il prodotto e applicare con attrezzo desiderato, in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i> |
| Tempo di lavorabilità | <i>N.D.</i> |
| Temperature di applicazione | <i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i> |
| Diluenti - Diluzione | <i>Acqua. 10% in volume.</i> |
| Attrezzi consigliati | <i>Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.</i> |
| Pulizia attrezzi | <i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i> |
| Film finale | <i>Disponibile in tre versioni: Lucido, satinato, opaco.</i> |
| Essiccamento a 20° | <i>1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.</i> |
| Stoccaggio | <i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i> |
| Precauzioni | <i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i> |



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Keltan Lucido

**CODICE ARTICOLO
162-L**

Idrosmalto acrilico lucido

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|---|
| Resa teorica | 7 mq/lt (2 passate). |
| Classe di rischio | Nessuna. |
| Peso specifico | 1,20 Kg/L |
| pH | 9 |
| Viscosità | Brookfield cps 2500 ± 20% Vel. 20 gir.3 |
| COV | 60 g/l |
| PVC | 17%. |
| % Solidi in volume | 42%. |
| Certificazione | n.d. |
| Lavabilità | n.d. |
| Brillantezza | 70 Gloss. |
| Adesione | n.d. |
| Note | n.d. |

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Idrosmalto acrilico lucido (Tipo Keltan del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

Smalto acrilico, inodore, esente, da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.

Contenuto solidi in volume

42%.

Peso specifico

1,20 Kg/L

Aspetto della pellicola

Disponibile in tre versioni: Lucido, satinato, opaco.

Essiccamento a 20°C

1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.