



# METAL-PROT

## - GRIGIA Serie 150

(Cod. 322.109)

**SCHEDA  
TECNICA**

Fondo antiruggine grigio ad elevato potere coprente, alto rendimento, essenziale per parti metalliche.

Di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, semilucido e si aggrappa molto bene al supporto.

Si usa come fondo per smalti tipo SEAGULL e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.



### CARATTERISTICHE :

<b>ASPETTO</b>	Semilucido.
<b>COMPOSIZIONE</b>	fosfati di zinco, biossido di titanio, resine alchidiche e cariche passivanti.
<b>VISCOSITA' FORD 8 20°C</b>	20 ±2 sec.
<b>RESIDUO SECCO</b>	83 ±2%
<b>BRILLANTEZZA</b>	25 gloss

### SISTEMA APPLICATIVO:

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** Asportare la ruggine presente mediante energica spazzolatura seguita da sgrassaggio del supporto prima dell'applicazione.

<b>ESSICCAZIONE</b>	All'aria, a seconda della temperatura dell'ambiente, dello spessore dello strato e della natura del diluente va fuori polvere in un'ora circa. Secca in superficie 4-6 ore. Dura in profondità' 12-24 ore.
<b>RESA</b>	12 mq/litro circa se applicata a pennello, in dipendenza della preparazione del supporto. 12-14 mq/litro circa se applicata a spruzzo.
<b>DILUIZIONE</b>	A pennello, diluita con 5% circa di ACQUARAGIA (Cod.320.001). A spruzzo, diluita con 10 % circa di DILUENTE 910.
<b>ATTREZZI</b>	Pennello o spruzzo.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** 0,250 Litri; 0,500 Litri; 2,5 Litri.

### NOTE E AVVERTENZE GENERALI

**NON SOPPORTA SOVRASPRUZZATURA CON PRODOTTI NITRO.**

**N.B: PRODOTTO ESENTE DA PIOMBO**

Si sconsiglia di applicare METAL-PROT con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

### SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Nov.15; rev.: 02; Sbo/Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it